

629 CT 51 NF PMUC

Graisse multi fonctions : roulements, articulations, engrenages... pour le nucléaire

Graisse multifonctions pour roulements, articulations, engrenages et tous mécanismes en mouvement.

CARACTERISTIQUES :

- **Couleur :** blanche opaque
- **Texture :** lisse filante
- **Densité à 20°C :** (NFT60-101) 0.94
- **Température d'utilisation :** -20 à + 150°C
- **Point de goutte (NFT60-102) :** >250°C
- **Pénétration travaillé à 60 coups (ASTM60-132) :** 295/340
- **Grade NLGI :** 1-1.5
- **Teneur en chlore, soufre, fluor :** <200ppm



MODE D'EMPLOI :

Nettoyer parfaitement les surfaces à traiter. Appliquer en couche mince et uniforme.

EMBALLAGES :

Tube 100 g	x12
Cartouche 400 g	x12
Boîte 1 kg	x6
Tonnelet 25 kg	x1



19-0533

DOMAINES D'APPLICATIONS :

Pour paliers et roulements chargés tournant à une vitesse entre 500 et 5000 T/mn et exigeant une graisse répondant aux spécifications PMUC.

AVANTAGES :

- CT 51 est idéale pour les environnements humides.
- Insoluble à l'eau chaude et à la vapeur, très adhésive.
- Résiste aux fortes charges et aux températures élevées.
- Utilisable pour le traitement de joints d'étanchéité.
- Composée de matières premières raffinées.
- Conforme au contact alimentaire fortuit.

LIMITE DE GARANTIE :

Les informations techniques et recommandations citées résultent de tests que nous pensons reproductibles et fiables. Elles sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur, compte tenu de la destination du produit, de s'assurer que ce dernier offre toutes les qualités pour assurer un bon comportement. Itec Materials décline toutes responsabilités, en cas de mauvaise utilisation des produits et matériels livrés, ou de non-respect des consignes de mise en service, et de sécurité. Les résultats ci-dessus concernant les propriétés du produit ont été obtenus soit dans nos laboratoires, soit dans des laboratoires officiels ; ne tenant pas compte des conditions particulières d'utilisation, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les caractéristiques définies dans la présente notice peuvent être modifiées à tout moment compte tenu de l'évolution des techniques, des réglementations et elles ne sont donc valables que dans la mesure où une édition plus récente ne viendrait pas l'annuler.