

MAGICFIX PMUC

Adhésif multi-usages pour le nucléaire

MAGICFIX est un mastic-colle mono-composant, sans odeur, qui durcit grâce à l'humidité de l'air. Il ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, et adhère à de nombreux matériaux (métaux, verre, plastiques, caoutchoucs, bois) sans primaire, même en milieu humide. Avec un tack initial élevé, il permet parfois de ne pas brider les pièces. MAGICFIX offre une fixation extra forte, résiste aux chocs et vibrations, et ne jaunit pas même dans des environnements agressifs. Il peut être peint après polymérisation complète, compatible avec la plupart des peintures et vernis.

CARACTERISTIQUES :

- **Couleur :** Blanc
- **Température d'application :** +5°C à +50°C
- **Temps de mise hors poussière :** 10 à 15 minutes
- **Polymérisation :** env 3mm en 24 heures
- **Température d'utilisation :** -40°C à +90°C
- **Résistance à la traction :** env 3,3 kg/cm²
- **Allongement à la rupture :** 350%
- **Dureté Shore A :** 55
- **Conditionnement :** Cartouche 280ml



Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

DOMAINES D'UTILISATION

MAGICFIX est utilisé pour le collage et l'étanchéité dans la construction ferroviaire, la carrosserie industrielle, la construction navale...

CONDITIONNEMENT

Cartouche 280ml

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Stockage à l'abri de l'humidité et à température ambiante.

Durée de vie : 12 mois

La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur la cartouche. En cas de problème, contactez le SERVICE QUALITE au 0 426 680 630

Limite de garantie :

Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

Itec Materials ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. Itec Materials n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.