

385 C5000/14 PMUC

Colle instantanée pour le nucléaire

Colle GLUE à prise très rapide pour tous matériaux. Elle est excellente pour le collage du cuir, tissu, céramique, plastiques (sauf PE PP), verre, caoutchoucs...

CARACTERISTIQUES :

- **Couleur** : transparente
- **Densité** : 1,05
- **Viscosité** : 80 à 120 cP
- **Point éclair** : >85°C
- **Température d'utilisation** : -60 à +100°C (après séchage)

Temps de prise :

- **Plastiques, verre, caoutchoucs** : 5 à 15 sec
- **Métaux** : 30 à 40 sec
- **Résistance au cisaillement alu/alu** : 27,5 MPA
- **Résistance aux chocs** : 15 daN/cm² (ASTM 950)

DOMAINE D'APPLICATIONS

Collage du verre, plastiques, métaux, en centrale nucléaire.

Collage rapide de petites pièces.

Tous types de matériaux sauf Téflon, polyéthylène et dérivés.

EMBALLAGES :

PMUC

Flacons 5g

Flacons 20g



MODE D'EMPLOI :

- Prête à l'emploi
- Humidité de l'air : minimum 50% pour une polymérisation optimale
- Les pièces doivent être propres et sèches
- Utilisez NETTOYANT 3141 pour nettoyer les supports avant collage
- Pour une prise rapide : ACTIVATEUR 6140
- Pour une meilleure tenue : PRIMAIRE 3440
- Pour décoller ou nettoyer : DECOLLEUR 3720

AVANTAGES :

- Universelle
- Prise instantanée
- Collage haute performance
- Facile d'emploi
- Colle propre
- Grande résistance à l'arrachement
- Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu'à 4000 collages. 1 goutte = 1 cm² environ

Limite de garantie :

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.