

COLLE SI 5362 PMUC

LOCTITE® SI 5362™ a une très faible teneur en halogènes et en soufre, il a été spécifiquement développé pour être employé dans l'industrie nucléaire sur des métaux sensibles à ces contaminants, comme le titane. Ce produit supporte des températures pouvant atteindre 250°C.

PROPRIETES :

- **Densité à 25°C** : 1,04
- **Vitesse d'extrusion** : 100g/min

Contaminants :

- **Soufre** : <200 ppm
- **Halogènes (Chlore + Fluor)** : <200 ppm
- **Point éclair** - se reporter à la FDS



DESCRIPTION DU PRODUIT :

LOCTITE® SI 5362™ présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Silicone
Nature chimique	Silicone acétique
Aspect	Pâte claire
Composants	Monocomposant
Polymérisation	Polymérisation à température ambiante (RTV)
Application	Collage ou Etanchéité
Flexibilité	Bonne tenue aux chocs et aux vibrations
Avantages	Faible teneur en halogènes et en soufre

DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION

Polymérisation de surface LOCTITE® SI 5362™ devient sec au toucher en 5 minutes lors d'une exposition à 23 ± 2°C et 50 ± 5%HR.

Profondeur de polymérisation :

Le graphique ci-après illustre l'épaisseur de produit polymérisé en fonction du temps à 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % HR

PROPRIETES TYPIQUES DU PRODUIT POLYMERISE :

Après 7 jours à 25°C et 50% HR, épaisseur produit 5 mm

Propriétés physiques:

Dureté Shore, ISO 868, Duromètre A :	20
Allongement à la rupture , ISO 37, % :	500
Résistance à la traction, ISO 37 :	N/mm ² 2

Propriétés électriques :

Rigidité diélectrique, IEC 60243-1, kV/mm :	18
Résistivité volumique, IEC 60093, Ω·cm :	1x10 ¹⁴
Constante diélectrique, IEC 60250: 1MHz	2,8

PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE :

Propriétés de l'adhésif

Polymérisation 7 jours à 25°C et 50% HR

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Aluminium (sablé, jeu de 1 mm) :	N/mm ² 2
----------------------------------	---------------------


INFORMATIONS GENERALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants. Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE :

1. Pour obtenir les meilleures performances, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses.
2. La polymérisation commence dès que le produit est mis au contact de l'humidité ambiante, il est donc recommandé d'assembler les pièces dans les minutes suivant l'application du produit.
3. A l'assemblage des pièces, il faut exercer une pression suffisante pour répartir le produit et remplir totalement le joint .
4. Avant de solliciter le produit sous de fortes charges, il faut laisser un temps suffisant de polymérisation (7 jours minimum) pour obtenir les meilleures performances.

Ce document n'est pas une spécification du produit. Les données techniques contenues dans ce document sont à considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre contact avec votre service qualité local pour toutes aide et recommandation sur les spécifications relatives à ce produit.



RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES**Vieillissement à 22 °C pendant 5 000 h, épaisseur produit 2 mm :**

Carbonate de sodium : 25%

- Variation de volume : -0,2 %
- Variation de la résistance en traction: -12%
- Variation de l'allongement à la rupture : -10%

Chlorure de sodium, 25% :

- Variation de volume: -0,1%
- Variation de la résistance en traction : 0%
- Variation de l'allongement à la rupture : 0%

Acide chlorhydrique, 2% :

- Variation de volume : -0,1%
- Variation de la résistance en traction : -8%
- Variation de l'allongement à la rupture : -8%

Acide lactique, 12% :

- Variation de volume : 0,3%
- Variation de la résistance en traction : 4%
- Variation de l'allongement à la rupture : 10%

Acide citrique, 12% :

- Variation de volume : -0,1%
- Variation de la résistance en traction : -0,3%
- Variation de l'allongement à la rupture : 0%

Soude, 25% :

- Variation de volume : -7%
- Variation de la résistance en traction : -15%
- Variation de l'allongement à la rupture : -15%

Eau de Javel ménager:

- Variation de volume : -1%
- Variation de la résistance en traction : -20%
- Variation de l'allongement à la rupture : -, -15%

STOCKAGE :

- Conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un local sec entre 8 °C à 21 °C.
- Ne pas remettre un produit sorti de son emballage dans celui-ci pour éviter la contamination.
- Henkel Corporation ne garantit pas les produits mal stockés ou contaminés.

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique ou le représentant local.

CONVERSIONS : $(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$ $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$ $\text{mm} / 25,4 = \text{inches}$ $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$ $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/in}$ $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$ $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$ $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$ $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{oz}\cdot\text{in}$ $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit. Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits. Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée. Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit. Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits. Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ®indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.